

# 規 格 表

## SPECIFICATION

DATE:27/04/2012

品 名 Article Name	亮面珠光合成商標紙 Glossy PP Synthetic Paper Lable		構 造  Construction	面層 Surface Material	亮面珠光合成紙 Glossy PP Synthetic Paper	
代 號 Item No.	SY08			膠 Adhesive	— 乳化型壓克力 Emulsion Acrylic	
				底層 Liner	— 離型紙 Release Liner	
面 層 Surface Material			底 層 Liner			
材 料 名 稱 Material Name		亮面珠光合成紙 Glossy PP Synthetic Paper	材 料 名 稱 Material Name		格拉辛紙 Glassine Paper	
厚度 Thickness	mm	0.070	基 重 Base Weight	g/m <sup>2</sup>	78	
張 力 強 度 Tensile Strength	kgf/25mm	15.0↑	張 力 強 度 Tensile Strength	kgf/25mm	10.0↑	
顏 色 Color		白 White	顏 色 Color		白 White	
平 滑 性 Smoothness		良 Good	平 滑 性 Smoothness		良 Good	
印 刷 性 Printability		良 Good				
產 品 物 性 Physical Properties						
膠 系 Adhesive Base		乳化型壓克力 Emulsion Acrylic	剝 離 力 Unwind Force	gf/25mm	3~10	
初 期 力 Initial Tack	cm/7#	15↓	耐 候 性 Weathering Resistance		良 Good	
粘 著 力 180°Peel Adhesion			適 用 溫 度 Temperature Range	°C	-10~60	
對鋼板 To Steel	kgf/25mm	0.80↑	耐 溶 劑 性 Solvent Resistance		良 Good	
			厚 度 Total Thickness	mm	0.090±10%	
備註 Remark: 1.特性之測試條件 Storage Condition: 23 °C , 65 % R.H. 2.保存條件/期限 Storage Condition/Validity: 21~25 °C , 45~55 % R.H./ 壹年(one year)						
<p>*本表僅供參考,不可做為驗收標準 Above information is for reference only and should not be as inspection standard.</p> <p>*本產品符合RoHS六項(鉛,鎘,汞,六價鉻,聚溴聯苯,聚溴聯苯醚)要求 This product fit for RoHS six items (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE) requests</p> <p>*規格值空白時表示,該項目不適用於此項產品</p> <p>*客戶仍須依其實際操作需求與目的,進行產品測試與確認,或通知本公司,以提供進一步說明與服務。 Customers need to test and confirm products for the actual operational requirement and purpose or inform us to supply the futher introduction and service.</p>						



四 維 創 新 材 料 股 份 有 限 公 司

Avatack Co.,Ltd.