



品名：HAL — 銅版商標紙

結構：

	→ 單面銅版紙
	→ 壓克力膠
	→ 格拉辛離型紙

物性：

項目		單位	數據	測試方法
面材	基重	g/m <sup>2</sup>	80±5	
	厚度	mm	0.072±0.005	ASTM D-1000
離型紙	基重	g/m <sup>2</sup>	62±4	
	厚度	mm	0.057±0.005	ASTM D-1000
粘膠上膠量		g/m <sup>2</sup>	21 ± 2	
對鋼板粘著力		kg/25mm	1 ↑	PSTC-1
剝離力		g/25mm	3~7	PSTC-8
初期力		cm	18 ↓	PSTC-6
保持力		hour/20x20mm/kg	1 ↑	PSTC-7
使用溫度		°C	-20°C ~ 80°C	
最適貼標溫度		°C	+10 ~ +40	

保存期限：23°C及50%相對溼度下 12 個月。

注意事項：

- 以上技術資料僅供參考，不做產品驗收之用。
- 使用於特殊場合時，請事先測試確認。
- 產品須貯存於陰涼通風處理，避免陽光直接照射。
- 產品資料若有變更，恕不另行個別通知。

制定日期：2011/10/18